

דו"ח בדיקה מספר 9513207271

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : פוליביד תעשיות אגש"ח בע"מ  
 מענו : משמר הנגב משמר הנגב 85315  
 תאריך ההזמנה : 15/04/20

**תאור המוצר**

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת  
 הדגם הנבדק : פולי אש 150 חומר בידוד  
 ארץ יצור : ישראל

**מהות הבדיקה: בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי**

התאמה לסעיף 5.10- מוליכות תרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים, מאוגוסט 2007

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

דו"ח בדיקה מספר 9513207271


1953 - "

12

3

2

חומר בידוד תוצרת חברת פוליביד  
דגם המוצר: פולי אש 150



דו"ח בדיקה מספר 9513207271

1953 - "

12

3

3

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה
5.10	מוליכות טרמית	מקדם מוליכות חום: ;0.0572W/m*K המסה ליח. נפח: 155.40 ק"ג/מ"ק; טמפרטורה ממוצעת: 10.0 מעלות צלזיוס	מידות הדוגמא מס' 1: 302*300*39.8 מ"מ משקל לפני ייבוש: 649 גרם משקל אחרי ייבוש: 565 גרם  מידות דוגמא מס' 2: 300*302*39.1 מ"מ משקל לפני ייבוש: 626 גרם משקל אחרי ייבוש: 546 גרם