



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לכימיה וטקסטיל

דין וחשבון בדיקה מס': 8312202490

פרטי ההזמנה:

שם המזמין	: פוליביד מוצרי פוליסטירן מוקצף
מענו	: קיבוץ משמר הנגב ד.ג. הנגב 85315
תאריך ההזמנה	: 21.01.03
הדוגמא נבחרה על-ידי בא כח ונתקבלה במכון בתאריך	: המזמין גב' לילך ואדר
	: 21.01.03

בדיקה של:

דוגמה של פוליסטירן מוקצף (M) מסומן F-30.

מהות הבדיקה:

בדיקות לפי ת"י 1229 חלק 1: "פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד טרמי: לוחות" ספטמבר 1984.

תוצאות הבדיקה:

סעיף התקן	התכונה	דרישות ת"י 1229 חלק 1: עבור פוליסטירן	תוצאות	התאמה לדרישות ת"י 1229 חלק 1
202.1	מסה סגולית (ק"ג/מ"ק)	מינ' 30	31.8	מתאים
202.2	חוזק הלחיצה או מאמץ הלחיצה בעיווי 10% (קילופסקל)	מינ' 150	244	מתאים
202.3	מוליכות חום סגולית בטמפ' 23 ° צ' (מיליוט למטר למעלת קלווין)	מקס' 39	34.5	מתאים
202.4	שינוי המידות בטמפרטורה 70 ± 2 ° צ' 48 שעות (%)	מקס' 5	אין שינוי	מתאים

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 1 דף. אין לשכפל או להציג מסמך זה שלא בשלמותו.

מ.הרלב M.Sc

מהנדס ראשי לטקסטיל נייר ועור
תאריך חתימה:

0.2-03-2003

תאריך הדפסת המסמך: 26 ינואר 2003
doc.8312202490טקסטילניורטאר